



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN CALIENTE Y APLICACIÓN EN FRIO, PARA BACHEO

CARACTERÍSTICAS:

Agregado pétreo.

- Resistencia a la abrasión: Máximo 40%.
- Resistencia a los Sulfatos: Máximo 15%.
- Absorción: 1 – 2,5 %.
- Peso específico: 2,3 – 2,5 %.
- Equivalente de arena: Mínimo 55 ± 10.
- Granulometría: Intermedia (Tamaño Max. agregado 12 mm).


Ligante Asfáltico

- Modificado según oferente.

Mezcla

- Penetración 70/100.
- Vida Útil: Mínimo 12 Meses

NOTA: El Oferente deberá presentar, en el Acto de Apertura, declaración jurada avalando las características exigibles, de acuerdo a los requisitos solicitados del producto a entregar.


M.A.O. Dario G. PINERO
DIRECTOR/c
Dirección de Conservación y
Obras por Administración
Administración y Obras P. Municipal